

Aufbauvorschlag zur Beschichtung von **Knauf Vidiwall - Gipsfaserplatten** mit HAGA Naturputzen, HAGA Naturfarben und HAGA Naturklebern

Für die fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung der Platten, verweisen wir zwingend auf die Verlegeanleitung der Firma Knauf AG, 4144 Arlesheim.

Zum Ausspachteln der Fugen, Schraubenlöcher, rauen Kanten, Kratzer oder Stosstellen usw., sowie zum Anbringen der Glasgewebestreifen bei Fugen, eignet sich der Knauf-Fugenspachtel. Bei Anstrichen und feinen Putzstrukturen muss der Spachtel nachgeschliffen werden. Als Glätter für Tapeten ist die HAGA Kalkputzglätte geeignet. Wenn nur teilweise gespachtelt wird, kann dies bei nachfolgenden Putzarbeiten zu Fleckenbildung führen!

Beim Auftragen von Putzen, Farben, Voranstrichen und Klebern sowie zum Verlegen von Naturbodenbelägen und keramischen Wand- und Bodenplatten müssen die Vidiwallplatten trocken sein, d.h. die Feuchtigkeit der Platten darf maximal 1,2 % betragen. Mindestens drei Tage zuvor muss die Lufttemperatur mind. 17°C betragen und es darf keine höhere Luftfeuchtigkeit als 70% eingewirkt haben.

Zum Kleben von keramischen Wand- und Bodenplatten auf Vidiwall-Wandplatten- und Fussboden-Elementen, eignet sich der HAGA Bio-Platten und Fliesenkleber. Als Voranstrich wird der HAGA Silikatvoranstrich eingesetzt. Die Verlegung der Fliesen darf frühestens nach 48 Std. ausgeführt werden.

Zum Kleben von Naturbodenbelägen wie Kork, Teppich, Linoleum usw. eignet sich der HAGA Naturharz-Kleber L 730.

Naturputze sind hochkapillar, diffusionsfähig und atmungsaktiv. Den Eigenheiten entsprechend können diese je nach Untergrund, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Verarbeitung usw. bei Spachtelstellen unterschiedlich austrocknen. Das kann dazu führen, dass die Oberfläche teilweise matt oder glänzend, heller oder dunkler also wolkig austrocknet. HAGA Naturputze können mit allen HAGA Naturfarben überstrichen werden.

Der Untergrund muss immer trocken, sauber, ausblüpfungsfrei und stabil sein.



Deckputze

Voranstrich:

- HAGA Mineralputzgrundierung gleichmässig satt auftragen

Geeignete Deckputze:

- HAGA CALKOSIT - Sumpfkalkputz
- HAGA Weichfaserputz
- HAGATEX - Silikatmineralputz
- HAGA Lehmcolor

Farbanstrich

Voranstrich:

- HAGA Mineralputzgrundierung bei HAGA Kalkfarbe
- übrige Anstriche kein Voranstrich

Geeignete Farbanstriche:

- HAGA Kalkfarbe
- HAGA Naturharz Wandfarbe
- HAGA Decksilikat
- HAGATEX - Silikatmineralfarbe