

HAGA 840 Haftemulsion

Universell einsetzbare Haftemulsion für aussen und innen

HAGA Haftemulsion ist ein hochwertiges wasserbeständiges, transparentes Additiv für mineralische Mörtel und Putze. Die Zugabe von HAGA Haftemulsion in den Mörtel oder Putz verbessert die Haftung zum Untergrund und die Biegezugfestigkeit.

HAGA Haftemulsion ist lösemittelfrei und wasserlöslich. Die Vergütung von kalkhaltigen oder zementösen Systemen mit HAGA Haftemulsion erhöht zusätzlich die Wasserbeständigkeit und vermindert Kalkausblühungen.

Zusammensetzung

Polymerdispersion Vac / VeoVa, Wasser, keine Tenside und Weichmacher, lösemittelfrei. pH-Wert 3,5 bis 5.

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet

HAGA Haftemulsion wird dort eingesetzt, wo Putze und Mörtel besser haften müssen und flexibler werden sollen. Die Oberfläche wird zusätzlich wasserabweisender. Für Ausgleichs- und Flickmörtel, die bis auf dünnste Schichten ausgezogen werden. Zur Verbesserung der Haftung, Flexibilität und Rissfreiheit von Mörtel, Putz oder Kleber wie HAGA Bio-Platten- und Fliesenkleber, HAGA Bio-Einbettmörtel usw. Als Zusatz zur Verbesserung der Haft- und Widerstandsfähigkeit von Kalk- und Zementfarbanstrichen sowie zur Herstellung von Zementmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz.

Untergründe

Die Untergründe müssen dauerhaft, tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein.

Vorbehandlung

Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen vorgängig zur Verfestigung HAGA Silikatvoranstrich streichen und mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch sehr gut aufrühren. Als Richtwert in der Dosierung gilt: 2,5 bis 3 l HAGA Haftemulsion pro Sack à 25 kg in das Anmachwasser begeben. Den Mörtel oder Putz gründlich mit Rührwerk durchmischen. HAGA Kleber, die mit HAGA Haftemulsion vergütet werden, können als **Haftbrücke** oder als **Flex-Kleber** eingesetzt werden. Da es sich immer um eine spezielle Anwendung und individuelle Beurteilung handelt, ist die Dosierung zwingend im Werk anzufragen. **Nicht unter +5°C bis maximal +30°C** Luft- und Mauertemperatur ausführen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



Besondere Hinweise

Alle Untergründe für die Aufnahme von Mörtel oder Putz mit Additiv HAGA Haftemulsion gut reinigen, vornässen und mattflecht abtrocknen lassen. HAGA Haftemulsion nie allein anwenden, immer im angegebenen Verhältnis in Kleber, Putz oder Mörtel beimischen.

Hinweise und Sicherheitsratschläge

Fensterscheiben, Metallteile, Steinfassungen usw. gut abdecken. Allfällige Spritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch sauber mit Wasser waschen.

Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter: www.haganatur.ch

Lieferform

Gebinde à 5 kg

Lagerfähigkeit

Im Originalgebinde kühl und vor Frost geschützt, dicht verschlossen ca. 1 Jahr.